Revetón
PINTURAS

FICHA TÉCNICA

REVETÓN IMPRIMACIÓN

Solución de resinas sintéticas, transparente, de gran poder de impregnación y adherencia.

Descripción

Solución de resinas sintéticas, transparente, de gran poder de impregnación y adherencia. Se utiliza para sellar superficies absorbentes que posteriormente deben ser tratadas con pinturas a base de copolímeros en dispersión acuosa.

Aplicaciones

Consolidación superficial de revoques de poca resistencia o pinturas pulverulentas. La aplicación de REVETÓN IMPRIMACIÓN será tanto más imprescindible cuanto más poroso sea el soporte y más elástico va a ser el recubrimiento final como es el caso de REVETÓN CUBIERTAS.
Como imprimación de soportes sometidos a presión negativa o presión capilar moderada.

Propiedades

- Excelente adherencia sobre la mayoría de los soportes porosos, como revoques de mortero de cemento o cal, yeso, ladrillo piedra natural, o no absorbentes, como aluminio, galvanizados, etc. No debe utilizarse sobre superficies asfálticas.
- Resistencia química, inalterable al agua, a la alcalinidad del cemento, aceites y numerosos productos químicos.
- Rápido secado al evaporarse el disolvente que lleva en su composición. A temperatura de 20°C, aplicado sobre un revoco de cemento puede aplicarse la pintura en dispersión a partir de los 15 minutos.

Modo de empleo

La superficie debe estar seca, libre de grasa y en general de material mal adherido, para favorecer la penetración de la solución REVETÓN IMPRIMACIÓN. Sobre un revoco fresco se puede aplicar al día siguiente de su ejecución, actuando como líquido de curado y logrando así un soporte de buena calidad.

El rendimiento aproximado de producto es de 5m^2/l.

Condiciones ambientales y del soporte

Se recomienda no aplicar si se prevé lluvia antes de 2 horas después de la aplicación del producto, ni tampoco con temperaturas inferiores a 5º C. Tampoco conviene aplicarlo a pleno sol del mediodía, especialmente en tiempo caluroso.

Herramientas

Se recomienda aplicar a brocha o cepillo, pudiéndose también aplicar a rodillo o a pistola airless.

Las herramientas utilizadas se limpiarán con DISOLVENTE A.

Precauciones, advertencias y consejos de aplicación

REVETÓN IMPRIMACIÓN no debe aplicarse a pleno sol ni en locales cerrados o poco ventilados dada la toxicidad e inflamabilidad de los disolventes que contiene.

Presentación

En envases metálicos de 18 l.

Almacenamiento

En sus envases originales bien cerrados y resguardados de la intemperie.

Datos técnicos (producto en seco)

Ligante: Resina de cloro caucho
Densidad (20ºC): 0,9 + 0,05 Kg/l
Tiempo de secado:
- Al tacto: 1/2 h
- Total: 3 - 4 h

Aspecto: Líquido transparente ámbar

Revisión: 1 **Fecha de edición: Abril 2010**

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por MATERIS PAINTS ESPAÑA, S. L. y las empresas del grupo MATERIS al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción.

Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.